

MANUAL DE APLICAÇÃO

RADCOL PU 506

RADCOL PU 606

506 - Expansão controlada
606 - Resistente a umidade



CUIDADOS ANTES DA APLICAÇÃO

- Verificar se a superfície está seca, sem pó, gesso, restos de tinta ou betume, em caso afirmativo limpar com escova de aço, passar aspirador ou um pano úmido.
- Todo piso térreo deve ser impermeabilizado.
- Preferencialmente a impermeabilização deve ser efetuada antes do contra piso.
- Não utilizar impermeabilizantes acrílicos/cimentícios em camadas diretamente sobre o contra piso. (Radflex Plus, Radflex Master e similares, pois não se prestam para este fim).
- Em caso de umidade utilize Radflex PU.
- Caso o piso esteja fraco ou esfarelando entrar em contato com o Departamento Técnico.
- Em caso de pisos desvinelados ou com muitos buracos usar RADCOL PU 506, consultando antes o Departamento Técnico.
- Nunca usar RADCOL PU 506 em piso térreo não impermeabilizado.



PREPARO DA MISTURA

- Adicionar todo o conteúdo da embalagem do componente B a embalagem do componente A.
- Misturar até que o material esteja completamente homogêneo na cor e na textura (bem misturado), a agitação pode ser mecânica ou manual.
- Não dividir a embalagem, a mistura errada compromete o desempenho do produto e a qualidade da colagem.



Misturar todo o conteúdo da embalagem, não dividir o produto. Se necessário utilize embalagens de 1kg para os reparos.



Em caso de agitação mecânica, só ligar a furadeira depois de introduzir o batedor no produto e prender firmemente o balde com os pés. Misturar bem nos cantos do balde.

- O produto pode ser aplicado até 35 minutos depois de misturado, este tempo poderá ser alterado de acordo com a temperatura; aumenta com as temperaturas mais frias e diminui com as temperaturas mais quentes.
- Com a mão enluvada despeje todo o conteúdo do balde sobre o piso e espalhe com a espátula dentada que acompanha o produto.



- Verifique se as réguas de madeira estão em contato com a cola (No mínimo 70% da superfície da madeira deve estar em contato com a cola). Em casos onde isto não acontece por causa do piso chame o departamento técnico.



Em caso de aplicação em piso térreo é importante que a cola cubra toda a superfície do piso. Se houver excesso de umidade entre em contato com o departamento técnico.



Aplicar fazendo enérgicos movimentos circulares comprimindo a cola contra o piso, ao espalhar a cola usar a espátula em pé, se usar deitada o consumo ficará errada (Pouca cola).

- O consumo em superfícies lisas poderá variar entre 1,1 a 1,3 kg/m², em superfícies muito rugosas poderá variar entre 1,3 a 1,8 kg/m². Em superfícies onde a umidade é alta o consumo deverá ser no mínimo de 2 kg/m².
- O piso deverá receber trânsito de pessoas 3 horas após a aplicação. Raspagem e colocação de móveis sobre o piso somente 48 horas após a aplicação.

Aplicação correta

⇒ Espátula

Aplicação errada

⇒ Espátula



A limpeza das superfícies com restos de cola deverá ser feita após a aplicação de cada balde, preferencialmente com limpador Radial.

RAD COL RAD COL RAD COL RAD COL RAD COL

atendimento@radialquimica.com.br
PABX: (11) 2488 8266

Radial Química

www.radialquimica.com.br
FAX (11) 2412 8747