

MANUAL DE APLICAÇÃO

RADFLEX PU

Bloqueador de umidade

É um bloqueador de umidade bi componente indicado para ser aplicado sobre contra pisos de concreto com umidade residual ou de contato, tem cura rápida por ser isento de água. Utilizado corretamente serve como ponte de adesão para a Radcol PU 606 em locais onde a alta taxa de umidade não permite a colagem. Foi especialmente desenvolvido para bloquear a umidade no contrapiso, possibilitando a colagem de qualquer tipo de madeira.



- Adicionar todo o conteúdo da embalagem do componente B à embalagem do componente A.
- Misturar até que o material esteja completamente homogêneo na cor e na textura. Recomendamos agitação mecânica com o mixer plástico de alto desempenho que acompanha a cola, acoplado a uma furadeira elétrica portátil.

- Não ligar a furadeira sem introduzir o mixer na mistura e prender firmemente o recipiente.

- Não fracionar a embalagem, a mistura incorreta ou imperfeita compromete o desempenho do produto e a qualidade da colagem.

- O Pot-Life do produto é de aproximadamente 25 minutos, valor este que poderá ser alterado de acordo com a temperatura; aumenta com as temperaturas mais frias e diminui com as temperaturas mais quentes.

- A colagem deverá ser feita com RADCOL PU 606.

- Com a mão enluvada despeje todo o conteúdo do recipiente sobre o piso e espalhe, com rodo de aplicação ou espátula lisa fazendo movimentos circulares e pressionando fortemente o material contra o substrato de tal maneira que todos os vazios sejam preenchidos, evitando camadas grossas. A colagem do piso deverá ser entre 3 e 24 horas após aplicação do Radflex PU.

- O produto não deve ser aplicado em superfícies encharcadas ou com umidade aparente.



- O consumo em superfícies lisas poderá variar entre de 0,6 a 0,8 Kg./m², em superfícies muito rugosas poderá atingir até 1,0 Kg/m².
- A colagem deverá ser feita 3 horas após a aplicação e até 24 horas depois de aplicado. Se o início da colagem exceder este prazo é necessário lixar a superfície tornando-a rugosa (lixa grossa para metal). Recomendamos a limpeza das superfícies com restos de cola durante o Pot-Life, ou até 2 horas depois com Radsolv.

- Produto de baixa toxicidade, não ingerir ou esfregar nos olhos. Produto destinado a uso profissional.

atendimento@radialquimica.com.br

PABX: (11) 2488 8266



www.radialquimica.com.br

FAX (11) 2412 8747